



TINABETON 12



Applications

Gunitage
Béton projeté

Propriétés

Tuyau de **béton projeté** ou de **gunitage**, avec un indice d'abrasion < 50 mm³ suivant ISO 4649

Tube

Caoutchouc NR / SBR
Conducteur
Résistant à l'abrasion

Caractéristiques Techniques

T°C : -30°C à +80°C
PS = 12 bar
PLNE ≥ 36 bar

Renforcement

Nappes textiles de haute ténacité

Revêtement

Caoutchouc SBR
Aspect bandelé
Résistant au vieillissement, à l'Ozone et à l'abrasion

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS KG/M
40	60	1,97
50	70	2,36
60	80	2,64
63	85	2,95
63	90	3,20

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Equipements

Montage avec raccord Victaulic voie sèche, diffuseur, collier et joint Victaulic, douille filetée, bague à eau diffuseur, robinet à pointeau, bagues à eau...

